

|                                                                                                                                        |                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO</b><br>JAIME ISAZA CADAVID | <b>FICHA TÉCNICA CAUCHO<br/>GRANULAR RECICLADO</b> | <b>CÓDIGO</b><br>FD-ME237 |
| <b>Laboratorio Ambiental de<br/>Gestión del Recurso Hídrico</b>                                                                        |                                                    | <b>Versión 01</b>         |

**Descripción del producto:** producto granular, de color negro, no tóxico, con suave olor característico al caucho, flexible y no compactado, proveniente del reciclaje de llantas fuera de uso. Producido por **GREEN DELTA SAS, Nit. 901.704-073**

**Caucho Granular Reciclado (CGR):** producto proveniente del reciclaje de las llantas fuera de uso, después de un proceso mecánico, donde se da aprovechamiento y valorización. En el proceso mecánico se realiza trituración y separación magnética, entregando un producto adecuado libre de acero.

**Usos:** materia prima para diferentes usos como escenarios deportivos, mezclas asfálticas y adsorbentes de diferentes contaminantes, entre otros.



| Parámetro              | Método     | Unidad            | Valor     |
|------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Humedad                | ASTM D5461 | %                 | 0.73      |
| Densidad a 25°C        | ASTM D792  | g/cm <sup>3</sup> | 1.15      |
| Rango de granulometría | ASTM D5603 | mm                | 0.8 -2.5* |
| Contenido de fibra     | ASTM D5603 | %                 | 3.0       |
| Área BET               | ASTM D6556 | m <sup>2</sup> /g | 10.5      |
| Presencia de acero     | ASTM D1817 | %                 | 0.09      |
| Autoinflamabilidad     | ASTM D6370 | ° C               | 350       |
| Material volátil       | ASTM D6370 | %                 | 61.5      |
| Carbono fijo           | ASTM D6370 | %                 | 25.6      |
| Cenizas                | ASTM D4574 | %                 | 8.7       |
| Poder calorífico       | ASTM D6370 | MJ/Kg             | 29.3      |

\*Rango de granulometría- EN 15330-1 / FIFA (Cumple con los requisitos acordados en FIFA 2015)

## PRESENTACIÓN

Bultos de 25 Kg

## INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Es considerado material con características no peligrosas para transporte marítimo, aéreo y terrestre.