INFORMACION TECNICA
BASES PREMIUM EXTERIOR

DESCRIPCION

PREMIUM EXTERIOR, es una pintura acrílica diluible con agua, especialmente formulada con emulsión acrílica, de alto desempeño en ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad.

VENTAJAS

- Optima resistencia a la intemperie.
- Optima retención de color * No aplica para algunos colores fabricados a partir de pigmentos orgánicos.
- Resistencia al ataque de hongos y algas*
- Optima adherencia.

* Hongos según ASTM D 5590
  Algas según ASTM D 5589

USOS Y PROPIEDADES

PREMIUM EXTERIOR, es una pintura para ambientes exteriores e interiores. Se usa en la decoración y protección de fachadas, patios revocados en bloque a la vista o ladrillo normal (no esmaltado, ni vitrificado) y para repinte.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- Corregir las irregularidades, defectos o humedades que presente la superficie. También, eliminar antiguas capas de pintura y resanar grietas o fisuras. Las superficies deben estar bien resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de polvo o grasa antes de aplicar la pintura.

- * Se debe eliminar de la superficie: cales, carburos, y humedades. Si en la superficie a pintar hay hongos, lama verde o gris (moho), se lava con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5%, aplicándolo con cepillos de cerdas plásticas o de alambre y se deja actuar mínimo durante 30 minutos. Se lava toda la superficie con abundante agua y se deja secar muy bien. Durante la aplicación, se debe utilizar elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada).

- Sobre superficies alcalinas (con pH superior a 10) como: morteros, tejas de fibro-cemento, revoques o revoques modificados con cal, debe aplicarse una o dos manos de **IMPRIMANTE ACRILICO**. Sobre esmaltes o vinilos en buen estado se debe lijar y limpiar el polvo y eliminar completamente las antiguas capas de pintura deterioradas.

DILUCION Y APLICACION

1. Antes de pintar, mezcle bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.

2. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos o tres manos de **PREMIUM EXTERIOR** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda mano.

3. La dilución de la pintura se debe hacer de acuerdo al equipo o instrumento de aplicación como sigue:
   - Con brocha o rodillo, se diluye un galón de **PREMIUM EXTERIOR** con máximo 20% de agua en la primera mano. Aplique la segunda mano diluyendo la pintura al 10% con agua.
   - Con pistola convencional, se diluye un galón de **PREMIUM EXTERIOR** con máximo 25% de agua. Con pistola airless, se diluye un galón de **PREMIUM EXTERIOR** con un 10% de agua.
4. Limpieza de equipos: AGUA.

5. Antes de limpiar la superficie pintada, se debe esperar 30 días como mínimo, usando sólo agua y jabón de tocador. De esta manera, se asegura el curado completo de la película de pintura aplicada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vehículo	Resina Acrílica
Densidad (kg./galón)	Mate = 4.80 – 5.35 Bajo Brillo = 4.10 – 4.80 Satín = 4.00 – 4.80
Acabado	Mate, Bajo Brillo, Satín
Tiempo de secado (horas)	2 a 4 horas entre manos
Limpieza	Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días

Rendimiento Teórico aproximado:

- Obra nueva sobre estuco 8 -12 m^2 /galón
- Repinte sobre color diferente 12 - 14 m^2 /galón
  - Repinte sobre color similar: 20 - 25 m^2 /galón

Contenido de compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) = Máximo 50 grs. solvente/Lt.

PRESENTACION

- Cuñete = 18,9 L
- Galón = 3,78 L
- Cuarto de galón = 946 mL

Producido por:

PINTURAS ALGRECO S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali – Colombia
Industria Colombiana

Importante: La muestra de color presentada en el abanico de colores son una guía aproximada del color real, es posible que difiera de la apariencia final del color.
El color entre las diferentes líneas (PREMIUM, Premium) y acabados (Mate, Bajo Brillo, Satín) puede variar, por tal motivo siempre se recomienda aplicar la misma calidad (PREMIUM, Premium) y el mismo acabado (Mate, Bajo Brillo y Satín).

GARANTÍA:

La garantía de este producto está limitada a la reposición del mismo de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. Pinturas Algreco, no garantiza y no se hace responsable de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no satisface de acuerdo con lo garantizado, contactar a Pinturas Algreco con su(s) recibo(s) de compra.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras sea el propietario de la unidad. Pinturas Algreco. no garantiza y no será responsable por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a nuestras instrucciones o para cualquier defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de una pintura anterior, la aplicación incorrecta de la pintura, uso de primers o acondicionadores de superficies de otras marcas o los defectos causados por desastres naturales.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969.

RECOMENDACIONES:

- Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con la piel o los ojos