VINILO TIPO 1

DESCRIPCION

Vinilo tipo 1 de Pintugran es un producto formulado con resinas Vinilacrilicas, pigmentos y tierras inertes, la composicion y equilibrio de la formula generan una pintura de facil aplicación y manejo de pelicula de acabado mate, secado rápido y optima calidad.

USOS

Elaborada para y recomendada para ambientes interiores como exteriores, posee buena resistencia a la intemperie, excelente lavabilidad y retencion del color.

***PREPARACION DE LA SUPERFICIE**.*

Cualquier superficie sobre la que se aplique debe estar seca, libre de polvo, grasa, mugre o pintura deteriorada. Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas, agujeros, y otros defectos que puedad afectar el desempeño y apariencia final de la pintura.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

-Se puede aplicar mediante los metodos tradicionales a brocha, rodillo.
-Para aplicación con brocha o rodillo se mezcla la pintura con agua recomendandose un maximo del 25% de dilucion por galon; una mayor cantidad de agua afectaria el cubrimiento.
-Se recomienda aplicaar dos o tres manos, de acuerdo con el estado en que se encuentre la superficie. El tiempo de secado recomendado entre manos es de dos horas.
-Para el calculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y las perdidas por aplicación.
-La pintura aplicada alcanzara su desempeño optimo luego de 30 dias de secado, por tal motivo No se recomienda lavarla antes de este tiempo. Cualquier limpieza se debe realizar con jabon de tocador, un paño limpio y agua, nunaca con dtergente ni cepillo; no es recomendable limpiar en forma circular.
-Es importante tener en cuenta, que un buen acabado depende de la preparacion de la superficie, el rendimiento varia dependiendo de la condiciones de aplicación, dilucion y superficie a pintar.
-Recordar que el almacenaje del producto en ambientes debe ser maximo de 40°C.

PRECAUCIONES

El producto vinilo tipo 1 no presenta riesgo de inflamabilidad por su composicion, se debe almacenar en lugares ventilados.

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningun riesgo para la salud, se recomienda palicar con ventilacion adecuada y mantenerse fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingerido o presenta irritacion o reaccion alergica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atencion medica inmediata.

DATOS TECNICOS ACORDADOS BAJO NORMA TECNICA 1335

COLORES	*Blanco y colores de acuerdo a la necesidad*
ASPECTO	*Liquido viscoso*
BRILLO	*Mate*
SOLVENTE	*Agua*
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO	*Obra nueva con estuco 25 a 30 mts cuadrados* *Repinte color similar 40 a 50 mts cuadrados* *Repinte color diferente 30 a 40 mts cuadrados a*
3	*3 manos*
ABRASION EN HUMEDO	*Mayor 400 ciclos*
LAVABILIDAD	*80 %*
PH	*8.6*
VISCOSIDAD(KU)	*110*
ESTABILIDAD ALMACEMAMIENTO	*8 MESES (SIN MEZCLA DE AGUA)*
SOLIDOS POR VOLUMEN	*36%*

NOTA: Los datos contenidos en la presente ficha, referente al producto se suministra a manera de informacion y sin compromiso, se recomienda adaptar a las condiciones locales de trabajo.

Esta información se puede modificar sin aviso previo, sin que ello signifique disminucion de la calidad del producto.