GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE
BARRAS LISAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

No. 079255

FECHA DESPACHO
DD/MM/AA
28/03/2025

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**PEDIDO No.**	33077
		VEHÍCULO No.	ZAP 585	**REMISIÓN No.**	33108
				FACTURA No.	108645

						ENSAYOS FÍSICOS				**COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.**						**DIMENSIONES DE PROCESO**	
							ENSAYOS DE TRACCIÓN										
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (MPa)**	**RESISTENCIA (MPa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**CE (%)**	**PESO METRO (kg/m)**	**OVALAMIENTO (mm)**
LISO 1" AH-24	**6**	20232787	1	252	✔	356.90	542.00	19.60	1.52	0.25	1.19	0.013	0.025	0.15	0.46	3.871	0.200
		20232558	2		✔	369.80	565.30	18.80	1.53	0.26	1.14	0.013	0.019	0.21	0.46	3.861	0.300
ESPECIFICACIONES DE NORMA GRADO																	
LISO 1" AH-24						Min: 235	Min: 363	Min: 18	Min: 1.1			Max: 0.05	Max: 0.06			(3.742 - 3.981)	Max: 0.8

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;calidadplanta@amferreteria.com;coordinadorlogistico@amferreteria.com;laboratoriobogota@amferreteria.com;asistenteplantaeje@amferreteria.com