

DESCRIPCION:

Es una pintura acrílica, diluible en agua, diseñada para una amplia gama de sistemas de construcción arquitectónico, para uso en interiores o exteriores, de acabado satinado, excelente adherencia, alto desempeño y poder cubriente, secado rápido y excelentes propiedades de aplicación.

USOS:

Excelente como acabado, en exteriores.

DESEMPEÑO:

- Alta resistencia a la intemperie.
- Buena nivelación.
- Alto cubrimiento.
- Alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROPIEDADES	MÉTODO	PRODUCTO
PESO POR GALÓN:	Kg / gal	5,0 - 6,0
VISCOSIDAD:	unidades KU	120-125
%DE SÓLIDOS POR PESO:	30 minutos a 160°C	>35
PH		7,5-10
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	Condiciones normales en empaque original.	2 años
PIGMENTOS:	cargas y pigmentos	Orgánicos y minerales.
SECADO A 25 °C:	Al tacto, humedad relativa 60%	1 hora entre manos.

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie sobre la cual se va a aplicar **AMERICAN COLORS** debe estar completamente limpia y seca, si es necesario retirar pinturas viejas o deterioradas con lija #180, asi mismo si la superficie es lisa o brillante promover adherencia lijando hasta que la superficie quede completamente mate, para superficies con grasas, aceites, nemes o cualquier petroquímico limpiar totalmente con agente desengrasante, si se presenta caleo o entizamiento sobre la superficie aplicar una mano de **VANCRYL 1ACABADOS**, hacer corrección de superficie y llenado de grietas con **ESTUCO PLASTICO 1ACABADOS.** Para superficies con hongos y humedades higienizar con hipoclorito de sodio y aplicar una capa de **IMPERME1ACABADOS** y verificar que el problema se ha corregido correctamente**.**

Para la preparación de la pintura mezclar con espátula limpia hasta que homogenice y agregar no mas del 25% de agua para diluir, aplicar con brocha y rodillo. Para uso con otros sistemas como airless o pistola de presión leer las indicaciones del fabricante de la herramienta para la dilución del producto. Aplicar al menos dos capas (manos) de pintura para lograr un acabado parejo, el tiempo



de espera de secado entre capas es de una (1) hora en condiciones normales (25°c humedad relativa 60%).

Para una correcta formación de la película en el momento de la aplicación la superficie debe estar en una temperatura mínima de 5°c y máxima de 40°c.

La limpieza de los muros donde se haya aplicado **AMERICAN COLORS** debe ser de 28 días pasada su aplicación, con un elemento suave no abrasivo y jabón de tocador.

RENDIMIENTO:

25 m2 por galón a dos capas (manos) sobre pintura similar o **ESTUCO PLASTICO 1ACABADOS,** este rendimiento varía dependiendo del método de aplicación, color, tipo y estado de la superficie, además de la pericia del aplicador, se recomienda que se haga una aplicación en obra para calcular consumos reales.

PRESENTACIONES:

Cuñete de 5 galones, Medio cuñete de 2.5 galones, galón, 1/4 de galón. Medida de galón americana (3.785 litros Aproximadamente).

AMERICAN COLORS es elaborado por **1ACABADOS** cuyo sistema de control de calidad es certificado en conformidad a las normas **ISO 9001 versión 2015.**