

DESCRIPCION:

Estuco plástico diluible en agua, con altos contenidos de resina acrílica y de buena blancura, lo que extiende los rendimientos de las pinturas que se apliquen sobre él, con excelente resistencia a la humedad y de fácil manejo.

USOS:

Sobre una amplia gama de materiales de construcción que necesiten planitud, en especial pañete o **PASTACRYL 1ACABADOS.**

DESEMPEÑO:

- Exelente resistencia a la humedad.
- Alto blancura.
- Buen rendimiento.
- Listo para aplicar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROPIEDADES	MÉTODO	PRODUCTO
PESO POR GALÓN:	Kg / gal	5,5 - 6,5
VISCOSIDAD:	unidades KU	A2 115-125
%DE SÓLIDOS POR PESO:	30 minutos a 160°C	>50
PH		7,5-10
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	Condiciones normales en empaque original.	2 años
PIGMENTOS:	cargas y pigmentos	Orgánicos y minerales.
SECADO A 25 °C:	Al tacto, humedad relativa 60%	2 horas entre manos.

INSTRUCCIONES DE USO:

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie sobre la cual se va a aplicar **ESTUCO EXTERIORES** debe estar completamente limpia y seca, si es necesario retirar pinturas viejas o deterioradas con lija #180, así mismo, si la superficie es lisa o brillante promover adherencia lijando hasta que la superficie quede completamente mate, para superficies con grasas, aceites, nemes o cualquier petroquímico, limpiar totalmente con agente desengrasante, si se presenta caleo o entizamiento aplicar sobre el área una mano de **VANCRYL 1ACABADOS**, Para superficies con hongos y humedades higienizar con hipoclorito de sodio y aplicar una capa de **IMPERME1ACABADOS** y verificar que el problema se ha corregido correctamente**.**

Para la preparación del producto mezclar con espátula limpia hasta que homogenice y agregar no más del 5% de agua para diluir solo si es necesario, para extender, aplicar con llana en acero



inoxidable y espátula, se puede lograr espesores de película mayores (de hasta cinco milímetros) con capas sucesivas, el tiempo de espera de secado entre capas es de dos (2) horas en condiciones normales (25°c humedad relativa 60%).

Para una correcta formación de la película en el momento de la aplicación la superficie debe estar en una temperatura mínima de 5°c y máxima de 40°c.

La limpieza de los muros donde se haya aplicado **ESTUCO EXTERIORES** debe ser de 28 días pasada su aplicación, con un elemento suave no abrasivo y jabón de tocador.

RENDIMIENTO:

2.5 Kg por m2 sobre pañete, este rendimiento varía dependiendo del método de aplicación, color, tipo y estado de la superficie, además de la pericia del aplicador, se recomienda que se haga una aplicación en obra para calcular consumos reales.

PRESENTACIONES:

Bolsa industrial de 5, 10, 20, 30 y 40 kilogramos, galon de 5 kilogramos, cuñete de 30 kilogramos, tambor de 300 kilogramos.

ESTUCO EXTERIORES es elaborado por **1ACABADOS** cuyo sistema de control de calidad es certificado en conformidad a las normas **ISO 9001 versión 2015.**