


ISOMÉTRICO
Esc.: (1 : 1)



NOTA:

Material Sustituto:
AISI 4140 Bonificado
Tratamiento térmico: Temple y Revenido
Protección Superficial: Pavonado Químico
Dureza: (54 - 56) HRC

* Rectificar diámetros interiores y exteriores con buril de cerámica o piedra después del Tratamiento Térmico

3,2 (1,6 Rectificado *)

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS		
ANSI	DIN - ISO 1302	
4		0,1
16 / 8		0,2 / 0,4
125 / 63 / 32		0,8 / 1,6 / 3,2
500 / 250		6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	AISI 1518 (TI 52)
Tratamiento:	Cementación + Temple y Revenido a baja temperatura
Dureza:	(58 - 60) HRC Prof. Capa: 0,4 mm @ 0,6 mm
Protección:	Pavonado Químico
Ensayos:	METROLOGÍA, METALOGRAFÍA

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy V. 2010-10-14	Dimensiones en:	Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2010-10-14	Escala	Proyección
Aprobó	Victor Galeano 2010-10-14	2:1	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema	FRENADO VHPAS
Subsistema	FRENO NEUMÁTICO
Equipo	EQUIPO EN BOGIE (TIMONERIA DE FRENO)
Descripción	BUJE Ø30xØ24x30

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	001547	1 (Hoja:)	1 (De:)

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457