Durman
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S
Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400
Mtto.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3
PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT: 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3, AL LADO DEL PUESTO DE SALUD LA PALMA
Nit: 9013626895
LA PALMA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

RUTA

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004139372 / 23.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
24.10.2025
Orden de compra
SH70 QUIJANO
Número pedido
1003505715
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega:
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 1,275.000 KG Peso neto 1,275.000 KG
Volumen 8,537,010 CM3

Material	Cantidad	Denominación	Lote	Peso
2026617	5	UN "TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36"""	11483T	1,275.000

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SR. ARMANDO CAICEDO // CEL: 311 451 3175 // VEREDA QUE COMUNICA DE LA CAÑADA - UTICA PROVINCIA RIO NEGRO-MUNICIPIO LA PALMA // LLAMAR CON ANTICIPACION.

OBSERVACIONES CLIENTE

Durman by aliaxis DESPACHADO

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

I.CAMPO

Powered by CamScanner

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NORMA DE REFERENCIA : NTC 5055
REFERENCIA : 36" 900mm
SAP : 2026617
LOTE : 11483T
FECHA : 07 de febrero de 2025

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6500	-	mm	6550
Diámetro interior	898.40	904.40	mm	901.85
Espesor Interno	2.67	-	mm	2.74
Diámetro de campana	987.88	-	mm	992.60
Longitud de Campana	215.9	-	mm	300
Rigidez del tubo (5%)	10	-	psi	32.54
Flexibilidad del anillo (15%)	-	-	-	CUMPLE
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	In-Hg	CUMPLE
Inmersión en Acetona	20	-	min	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	299	-	Julios	CUMPLE

REALIZADO POR:

ÁLVARO PAVA
TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

Yolima Páez
Coordinador calidad