Durman
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S
Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400
Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3
PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT. 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3 DE LA VIA CHOCONTA - HATOFIERO
CHOCONTA
Nit: 9013626895
CHOCONTA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

RUTA

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004139430 / 23.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
10.10.2025
Orden de compra
SH69 CHOCONTA
Número pedido
1003505687
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega:
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 765.000 KG Peso neto 765.000 KG
Volumen 5,122,206 CM3

Material	Cantidad	Denominación	Lote	Peso
2026617	3	UN "TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36""	11679N	765.000

Durman Europa Colombia S.A.S
Santiago Rodriguez
1006102370

NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SR. ANDRES CALDERON // CEL: 321 926 8681 // LEGUEZAQUE, PROVINCIA
AIMEIDAS // LLAMAR CON ANTICIPACION A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES CLIENTE

Durman DESPACHADO

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : **TUBOS ALCANTARILLADO TDP**
NORMA DE REFERENCIA : **NTC 5055**
REFERENCIA : **36" 900mm 10 psi**
SAP : **2016617**
LOTE : **11679N**
FECHA : **16 de septiembre del 2025**

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6500	-	mm	6550
Diámetro interior	898.40	904.40	mm	901.03
Espesor Interno	2.67	-	mm	2.80
Diámetro de campana	987.88	-	mm	992.18
Longitud de Campana	215.9	-	mm	300
Rigidez del tubo (5%)	10	-	psi	34.3
Flexibilidad del anillo	15	-	%	CUMPLE
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	In-Hg	CUMPLE
Inmersión en Acetona	20	-	min	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	150	-	Julios	CUMPLE

REALIZADO POR:

JHON FREDY RINCON A
Técnico de ensayos

REVISADO POR:

MILENA FRANCO
Jefe de calidad