Durman
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S
Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400
Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3
PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 6 DE LA VEREDA EL TABLON SUSA
Nit: 9013626895
SUSA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

RUTA

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004141541 / 25.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
10.10.2025
Orden de compra
SH71 UBATE
Número pedido
1003507250
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega:
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 510.000 KG Peso neto 510.000 KG
Volumen 3,414,804 CM3

Material	Cantidad	Denominación	Lote	Peso
2026617	2 UN	"TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36""	11546D	510.000

MAESTRO DE HOBRA
Durman
Durman Colombia S.A.S
NIT 800.033.159-6
FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
Pedro Antonio Cortes
CC 7981990

NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SRA. MAYRA ROJAS // CEL: 317 699 5593 - 311 296 6043 // PROVINCIA UBATE
- MUNICIPIO SUSA // LLAMAR CON ANTICIPACION A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES CLIENTE

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NORMA APLICABLE : NTC 5055
REFERENCIA : 36” 900mm
SAP : 2026617
LOTE : 11546D
FECHA : 16 de Abril del 2025

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6500	-	mm	6550
Diámetro interior	898.40	904.40	mm	900.72
Espesor Interno	2.67	-	mm	3.77
Diámetro de campana	987.88	-	mm	997.89
Longitud de Campana	215.9	-	mm	365
Rigidez del tubo (5%)	10	-	psi	36.20
Flexibilidad del anillo	30	-	%	CUMPLE
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	In-Hg	CUMPLE
Inmersión en Acetona	20	-	min	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	299	-	Julios	CUMPLE

REALIZADO POR:

FERNEY RODRIGUEZ
Inspector de materias primas

REVISADO POR:

YOLIMA PAEZ
Coordinadora de calidad