# CARVAJAL PULPA Y PAPEL

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO** : **PROPALBRISTOL BLANCO 150 GRS**
**CÓDIGO** : **300015001**
**FECHA DE EMISIÓN** : **08/06/2016**
**ÚLTIMA REVISIÓN** : **19/06/2015**

| Características | Unidades | Método | LIMITE DE ESPECIFICACION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Máximo | Mínimo | Objetivo |
| BLANCURA LF | % TECH | T452 | 86.00 | 81.00 | 83.00 |
| CALIBRE | MICRA | T411 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
| ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,200.00 | 300.00 | 800.00 |
| FLUOR ACCU EX | % | T452 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |
| HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| LISURA LM | SHEFFIELD | | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
| PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.50 | 142.50 | 150.00 |
| TONO AH TECN. | HUNTER | T524 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
| TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -3.00 | -4.00 | -3.50 |

ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001 Certificado N° SC 1769-1
ICONTEC CERTIFICADO ISO 14001 Certificado N° SA 251-1
ICONTEC CERTIFICADO OHSAS 18001 Certificado N° OS 156-1
BASC Business Alliance for Secure Commerce Certificación N° COLCLO00006-1-6

El papel suministrado en la presentación de
**ROLLOS** tiene las siguientes tolerancias

| DIMENSION | TOLERANCIA en mm |
|---|---|
| Ancho de Rollo | Ancho nominal + 3,0 mm |
| Diámetro | Diámetro nominal ± 50 mm |

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS**
tiene las siguientes tolerancias

| FORMATO DE LA HOJA en centimetros | | TOLERANCIA en milimetros | |
|---|---|---|---|
| LARGO | ANCHO | en el LARGO | en el ANCHO |
| Largo hasta 100 cm | Ancho hasta 120 cm | - 0,0 a + 2,0 mm | - 0,0 a + 1,0 mm |
| Largo hasta 130 cm | | - 0,0 a + 2,5 mm | |
| Largo mayor a 130 cm | | - 0,0 a + 3,0 mm | |

**NOTAS**

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producción. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.